

## Versiegelung – Kunststoff

### Οδηγίες χρήσης

Έκδοση: 01.06.2005 / σελίδα 1/1

### Percenta – Σφράγιση για συνθετικές ύλες

Το προϊόν για σφράγιση συνθετικών υλών της Percenta είναι ένα υλικό επίστρωσης επιφανειών (ορισμένης χρονικής διάρκειας) που είναι κυρίως αλκοολούχο και βασίζεται στη χημική νανο-τεχνολογία. Όταν εφαρμόζεται πάνω σε επιφάνειες από συνθετικές ύλες (πολυεστέρα, πολυμεθυλομεθακρυλικά, πολυανθρακικά πολυμερή) εμφανίζει την ιδιότητα ότι καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean»). Το υλικό που εφαρμόζεται στις σχετικές επιφάνειες δημιουργεί πάνω τους ένα λεπτό στρώμα το οποίο εμποδίζει την πρόσληψη ρύπων και ξένων υλών, ενώ αφήνει το νερό να φύγει υπό μορφή πέγλας. Οι επιφάνειες που φέρουν αυτό το στρώμα μπορούν και καθαρίζονται ιδιαίτερα εύκολα.

Διαλυτικό μέσο:	κανένα
Ποσότητα που εφαρμόζεται:	περίπου 10-25 ml ανά m <sup>2</sup>
Σκλήρυνση / Στέγνωμα:	τουλάχιστο 30 λεπτά, καλύτερα μετά από 24 ώρες
Τρόπος εφαρμογής:	βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας
Αποθήκευση και μέγιστος χρόνος διατήρησης:	βλ. φυλλάδιο με στοιχεία για την ασφάλειά σας, σχετικό έντυπο που είναι
έως	στα μπουκάλια ή στα κάνιστρα (Θερμοκρασία αποθήκευσης: +5°C
της	+25°C, να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία και παγετό, να αποθηκεύεται σε αυθεντικά δοχεία εταιρείας τα οποία να είναι κλεισμένα καλά)

### **Εφαρμογή:**

Συνιστάται η χρήση γαντιών για την εφαρμογή του υλικού. Το προϊόν της Percenta για σφράγιση συνθετικών υλών αφαιρεί την υγρασία του δέρματος. Τα αποτελέσματα του προϊόντος πρέπει να ελεγχθούν προηγουμένως σ' ένα δυσδιάκριτο σημείο ή σ' ένα τμήμα επιφανείας που θα ληφθεί ως δείγμα γι' αυτόν τον σκοπό. Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασία κάτω των +5°C.

### **Προετοιμασία:**

Η σχετική επιφάνεια πρέπει να απαλλαγεί προηγουμένως από ρύπους, λάδια ή λιπαρά κατάλοιπα. Συνιστάται προς αυτόν τον σκοπό το καθαριστικό Universal της Percenta. Στη συνέχεια, η επιφάνεια πρέπει να ξεπλένεται καλά με καθαρό νερό, για να απομακρύνονται τα υπολείμματα από χημικά καθαριστικά. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι πριν από την επίστρωση του υλικού καθαρές, στεγνές και απαλλαγμένες από λίπη.

### **Επίστρωση:**

Η επίστρωση εκτελείται τρίβοντας ή γυαλίζοντας την επιφάνεια με ένα μάλλινο πανί που θα έχει εμποτιστεί ελαφρά με το υλικό της Percenta για σφράγιση συνθετικών υλών (γι' αυτόν τον σκοπό προσφέρεται ιδανικά το στιλβωτικό πανί της Percenta). Το υλικό πρέπει να κατανέμεται οικονομικά και με κυκλικές κινήσεις πάνω στην καθαρή επιφάνεια (απαιτούνται περίπου 10-25 ml ανά m<sup>2</sup>).

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Το στέγνωμα του υλικού που έχει εφαρμοστεί απαιτεί τουλάχιστο 15 λεπτά. Όταν η υγρασία του αέρα είναι μεγαλύτερη, πρέπει να αναμένει κανείς μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για τη σκλήρυνση του υλικού (μέχρι μερικές ώρες).

**Μόνο μετά από τα προηγούμενα στάδια επεξεργασίας επιτρέπεται να στιλβωθεί η σχετική επιφάνεια.**

**Η αποτελεσματικότητα του υλικού αποδεικνύεται με το τεστ των σταγόνων νερού**

Το νερό επιτρέπεται να σχηματίζει σταγόνες σ' όλη την επιφάνεια, αλλά να μην πάρει τη μορφή ομοιόμορφου στρώματος πάνω σ' αυτήν.

#### **Στέγνωμα:**

Η επιφάνεια αποκτά την ιδιότητα να καθαρίζεται εύκολα («Easy to clean») μετά από 30 λεπτά περίπου, αφότου έχει στιλβωθεί.

Αν μειωθεί η (ορισμένης χρονικής διάρκειας) ιδιότητα που θα έχει αποκτήσει η επιφάνεια να καθαρίζεται εύκολα, μπορεί να επαναλάβει κανείς την ίδια διαδικασία από την αρχή, για να έχει πάλι τα ίδια αποτελέσματα.

#### **Προσοχή:**

Η παρούσα σύσταση για εφαρμογή του προϊόντος μας βασίζεται σε πολυάριθμες ερευνητικές εργασίες που εκτελέσαμε. Αυτό το γεγονός, όμως, δεν απαλλάσσει τον χρήστη από την υποχρέωση να ελέγξει ο ίδιος το προϊόν και τη σχετική διαδικασία για την εφαρμογή του, ώστε να διαπιστώσει την καταλληλότητά του για τις ειδικές χρήσεις του. Δεν αναλαμβάνουμε ιδιαίτερα την ευθύνη για χρήσεις ή εφαρμογές του προϊόντος που δεν αναφέραμε γραπτώς σε αναλυτική μορφή.

Οι αναφορές και υποδείξεις του φυλλαδίου στο οποίο αναφέρονται στοιχεία για την ασφάλειά σας πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε περίπτωση.